

AquaOil-Primer

- Opis:** AquaOil-Primer jest dwuskładnikowym, zawierającym olej gruntem w AquaOilKombi-System. Dzięki temu produktowi można uzyskać ciepłą tonację kolorystyki drewna i wygląd naturalnie zaolejowanej powierzchni. AquaOil-Primer redukuje sklejanie boczne.
- Wskazówka:** Ponieważ AquaOilKombi-System jest wolny od rozpuszczalników zgodnie z TRGS 617, do kitowania podłoża należy używać konsekwentnie wodnego wypełniacza do drewna wolnego od rozpuszczalników, Aqua-Seal Pafuki. AquaOil-Primer może zostać połączony jedynie z dopuszczonym przez Berger Seidle lakierem Aqua-Seal. W AquaOilKombi-System zalecamy następującą strukturę z Aqua-Seal W 1.
- Stosowanie:** AquaOil-Primer tuż przed użyciem należy wymieszać w stosunku 10:1 z utwardzaczem AquaOil-Härter w kubie lub Kombi opakowaniu. Mieszanka jest przydatna do użycia przez 2 godziny, pozostaje płynna przez ok. jeden dzień, ale nie jest już jednak przydatna do nakładania ze względu na słabnącą odporność. Mieszać należy jedynie takie ilości, jakie są niezbędne. Materiał rozprowadzić szpachlą nierdzewną i następnie padować białym chłonnym padem. Nie stosować spryskiwaczy. Przy stosowaniu AquaOilKombi-System należy przestrzegać wskazówek zawartych w opisie technicznym dotyczącym Aqua-Seal W 1.
Przed zabezpieczeniem AquaOilKombi-System fugi powinny zostać uszczelnione za pomocą Aqua-Seal Pafuki. Fugowanie i ostatni szlif powinny nastąpić bezpośrednio przed nałożeniem kolejnych warstw:

Zalecany AquaOilKombi-System:

1 x szpachla	AquaOil-Primer	ok. 20-30 ml/m ²	schnięcie przez noc
1 x wałek/pędzel	Aqua-Seal W 1	ok. 110-150 ml/m ²	schnięcie ok. 3-4 godziny
1 x wałek/pędzel	Aqua-Seal W 1	ok. 110-150 ml/m ²	

W przypadku ekstremalnie silnych obciążeń dodatkowo:

1 x wałek/pędzel	Aqua-Seal W 1	ok. 110-150 ml/m ²	
------------------	---------------	-------------------------------	--

W przypadku normalnego obciążenia (zwykle pomieszczenie mieszkalne) można:

1 x szpachla	AquaOil-Primer	ok. 20-30 ml/m ²	schnięcie przez noc
1 x szpachla	Aqua-Seal W 1	ok. 30-40 ml/m ²	schnięcie ok. 30 min.
1 x wałek/pędzel	Aqua-Seal W 1	ok. 150-180 ml/m ²	

Matowanie międzywarstwowe w AquaOilKombi-System nie jest konieczne.

- Schnięcie:** Przy 23°C/50% względnej wilgotności powietrza: przez noc. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza jak i większej grubości warstwy, czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Nałożenie Aqua-Seal W 1 musi nastąpić nie później niż po 3 dniach.
- Zużycie:** w zależności od podłoża i sposobu pracy:
AquaOilKombi-System:

1 x szpachla	AquaOil-Primer	ok. 20-30 ml/m ²	
1 x wałek/pędzel	Aqua-Seal W 1	ok. 120-150 ml/m ² tj. ok. 7-8m ² /l	
- Składowanie i transport:** Chronić przed mrozem. W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu zdatne do użytku przez min. 12 miesięcy.
- Fabrycznie lakierowany Parkiet gotowy:** AquaOilKombi-System nie nadaje się do nakładania na parkiet gotowy lakierowany fabrycznie.
- Wskazówka:** Nasączone szmaty, pady i inne narzędzia pracy przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub zwilżyć wodą, tak, aby uniknąć zagrożenia pożarowego. Niebezpieczeństwo samozapłonu.
- Odnosniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej
 - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

Szendera Bogdan

43-229 Pszczyna-Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 43 b

tel./fax.: (32) 211 24 62

- Czyszczenia i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy