

LT-EXPORT

1. Opis produktu: Lakier uretanowy LT-Export jest liderem wśród produktów swojej kategorii od 1955r. Lakier ten bazuje na wysokowartościowych żywicach uretanowo-alkidowych, schnących w procesie oksydacji. LT-Export zawiera relatywnie bezzapachowe rozpuszczalniki, a jego składniki wiążące składają się z surowców roślinnych. Z tego też powodu w czasie schnięcia i zaraz po nim może być wyczuwalny przyjemny roślinny zapach. Lakier charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na ścieranie, bezproblemowym nakładaniem. Lakier można używać praktycznie do wszystkich rodzajów parkietów i podłóg drewnianych. Produkt nadaje się do lakierowania desek, bruku drewnianego, parkietów przemysłowych, parkietów na ogrzewaniu podłogowym.
2. Szczególne wskazówki:
Produkt może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzać w wyniku oksydacji wysoką temperaturę, która może spowodować samozapłon. Dlatego pył drzewny, nasączone szmatki itp. zamoczyć i pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.
3. Użycie / lakierowanie:
Lakier można nanosić w 2-3 warstwach wałkiem lub pędzlem. Matowanie między poszczególnymi warstwami zagwarantuje maksymalny wygląd. Aby zapewnić dobre połączenie międzywarstwowe konieczne jest również matowanie lakieru po upływie 15-18 godz.
W wypadku miękkich gatunków drewna jak jodła, świerk lub sosna może dojść do wydzielania żywicy, która powoduje spowolnienie procesu schnięcia lakieru i negatywnie wpływa na jego wygląd. Zastosowanie Spezial-Exotengrund może ograniczyć to zjawisko.
LT-Export można stosować również w połączeniu z FK GELB.
Lakiery tej kategorii zawierają rozpuszczalniki, które lekko rozpuszczają pozostałości wosku w szczelinach i porach drewna. Może to prowadzić, szczególnie w wypadku wcześniej woskowanych podłóg, do znacznego wydłużenia procesu schnięcia, pojawienia się matowych miejsc i ograniczenia przyczepności lakieru (do całkowitego odspojenia). Dlatego w takim wypadku należy zastosować inny typ lakieru bądź użyć wcześniej Spezial-Exotengrund (nie stosować Spezial-Exotengrund na podłogach o bardzo intensywnym natężeniu ruchu).
4. Schnięcie:
W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza: po ok. 6-10 godz. suchy do wejścia.
Przy lakierowaniu renowacyjnym starych podłóg może dojść do znacznego wydłużenia czasu schnięcia. Jeżeli taki przypadek nastąpi należy poczekać z nakładaniem następnej warstwy tak długo, aż lakier dobrze wyschnie i nie będzie się „kleił”.
Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
5. Zużycie:
W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy:
Warstwa nakładana wałkiem / pędzlem : ok. 100 ml/m² lub ok. 10m²/l
6. Składowanie:
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, co najmniej 12 miesięcy.
7. Odkładanie:
Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
 - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)