

## SPEZIAL-EXOTENGRUND

- Opis produktu:** Spezial-Exotengrund jest jednoskładnikowym dobrze zamykającym pory drewna lakierem podkładowym na bazie alkoholu. Spezial-Exotengrund nadaje się do drzew egzotycznych z uwagi na dobrą izolację zawartych w nich substancji barwnikowo-oleistych. Także pozostałości wosku w szparach starych podłóg będą dobrze odizolowane. Lakier podkładowy Spezial-Exotengrund ma zastosowanie do wszystkich lakierów nawierzchniowych na bazie rozpuszczalników, a także AQUA-SEAL Euroline, AQUA-SEAL Eco-Gold oraz lakieru AQUA-SEAL 2K-PU. Dzięki zastosowaniu gruntu Spezial-Exotengrund drewno zachowuje swój naturalny odcień. Lakier ten zapewnia doskonałą przyczepność do wszystkich rodzajów drewna i kładzionych na nim lakierów nawierzchniowych. Podkład powoduje rozjaśnienie powierzchni.
- Stosowanie:** Spezial-Exotengrund nakładać wałkiem lub pędzlem (1 warstwa) albo szpachlą metalową (2 warstwy), zwracając uwagę, aby nie zostawić rys i tzw. wąsów. Szpachli. W razie stosowania jako podkład pod AQUA-SEAL Euroline i AQUA-SEAL Eco-Gold, AQUA-SEAL 2K-PU preferować nakładanie wałkiem lub pędzlem. Przy problematycznych podłogach zaleca się używania szerokiego płaskiego pędzla, aby uzyskać efekt głębszego penetrowania drewna. Podłóg posiadających szerokie szpary zabrudzone pozostałościami wosku nie szpachlować.
- Schnięcie:** W normalnym klimacie 23°C/50% wilgotności powietrza przy nakładaniu wałkiem lub pędzlem ok. 45 min., w procesie szpachlowania ok. 20 min. na warstwę. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
- Zużycie:** W zależności od rodzaju podłoża:

1 warstwa szpachlowa:

1 warstwa nakładana wałkiem/pędzlem:

ok. 20-30 ml/m<sup>2</sup> względnie 30-50 m<sup>2</sup>/l

ok. 80-100 ml/m<sup>2</sup> względnie 10-12 m<sup>2</sup>/l

- Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, co najmniej 12 miesięcy.

Ograniczenia w zastosowaniu: Nie zaleca się stosowania Spezial-Exotengrund na intensywnie lub bardzo intensywnie użytkowane powierzchnie, np. I restauracjach. Niewielkie pozostałości wosku na powierzchni drewna i w szczelinach zostają odizolowane w takim stopniu, że nie wpływają na schnięcie i utwardzenie lakieru nawierzchniowego. Na buku w połączeniu z i AQUA-SEAL Eco-Gold należy Spezial-Exotengrund nakładać dwa razy wałkiem. Spezial-Exotengrund nie może być użyty jako podkład pod AQUASEAL Eurotrend.

- Odkośniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:  
Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.  
Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg  
Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)