

MAXIMUS W 3

1. **Opis produktu:** Maximus W3 jest dwuskładnikowym lakierem wodnym. Produkt ten jest odporny na ścieranie i zabrudzenia chemiczne. Lakier jest dostępny w wersji półmatowej.
2. **Szczególne wskazówki:** Maximus W3 nie można stosować jako lakieru podkładowego lub nawierzchniowego w połączeniu z AQUA-SEAL Eurotrend. W3 jest kompatybilne z AQUA-SEAL EcoGold. Oczywiście mieszanie różnych produktów z grupy AQUA-SEAL i W3 w stanie płynnym nie jest możliwe. Nie można również stosować rozpuszczalnikowych lakierów podkładowych. Jako lakier podkładowy stosować AQUA-SEAL Uni-Primer lub Specjal Exotengrund nakładany wałkiem. Patrz tabela kombinacji gruntów i lakierów.
3. **Użycie / lakierowanie:** Maximus W3 **dobrze wymieszać**, dodając utwardzacz w stosunku 10:1 (proporcje przygotowane fabrycznie). Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin, tzn. lakier pozostaje w stanie płynnym przez jeden dzień, ale z uwagi na gorsze właściwości schnącego lakieru można go użyć tylko jako grunt do nanoszenia szpachlą. W związku z powyższym mieszać tylko taką ilość lakieru, jaka potrzebna jest w danym momencie. Zmieszany z utwardzaczem lakier wydziela wolne CO₂, dlatego też nie zakręcać opakowania szczelnie. Można nakładać wałkiem 3 warstwy lakieru lub 2 warstwy szpachlą „na krzyż” i 2 warstwy wałkiem. Przy problematycznych gatunkach drewna, jak buk, klon i jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem.
4. **Szczególne zalecenia dla lakierów wodnych:** W3 należy nanosić dość grubo (nie powinien być mocno rozwałkowany). Należy uważać na równomierne rozprowadzenie lakieru.
5. **Schnięcie:** W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza: ok. 120 minut do rozpoczęcia matowienia. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
6. **Zużycie:** w zależności od podłoża i sposobu pracy.

1 warstwa nanoszona szpachlą	ok. 30-35 ml/m ² lub ok. 30-35 m ² /l
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem	ok. 100-130 ml/m ² lub ok. 7-10 m ² /l
7. **Składowanie:** CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu lakier – 12 miesięcy, utwardzacz - 6 miesięcy.
8. **Fabrycznie lakierowany parkiet:** Maximus W3 nie nadaje się pokrywania parkietu lakierowanego fabrycznie.
9. **Odnosniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
 - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)