

Klej do parkietów 1K-PU PAR 364

Informacja o produkcie 67

Zakres stosowania

- Do podłóg we wnętrzach.
- Do przyklejania:
 - klepki parkietowej 22 mm i parkietu beleczkowego wg DIN 280/1,
 - parkietu taflowego wg DIN 280/1,
 - parkietu mozaikowego wg DIN 280/2,
 - parkietu przemysłowego,
 - parkietu masywnego 10 mm,
 - kilkuwarstwowego parkietu surowego (np. intarsji),
 - jedno- i kilkuwarstwowego parkietu gotowego wg DIN 280/5,
 - paneli podłogowych,
 - bruku drewnianego RE,
 - elementów z drewna egzotycznego, np. z bambusa.
- Nadaje się do ogrzewania podłogowego.

Własności produktu

- Nie zawiera rozpuszczalników zgodnie z uregulowaniami niemieckimi TRGS 610; Giscode RU 1.
- Bezwodny.
- Gotowy do użycia.
- Dobra zdolność dociągania.
- Produkt szybkowiążący.
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie.
- Produkt twardo-elastyczny, plastyczny.

Opakowania

- Kubeł 7,5 kg
- Nr art. / kod EAN 4335/6

**Dane do obróbki/
dane techniczne****Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	poliuretan
Składniki	produkt jednoskładnikowy
Gęstość	ok. 1,5 g/cm ³
Konsystencja	pastowata
Barwa	jasnobeżowa

Oznaczenie zgodnie z:

- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego
- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) szkodliwy dla zdrowia; zawiera diizocyjanian 4,4'-difenylometanu

Pozostałe informacje: patrz Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.

Trwałość składowania	przy przechowywaniu w miejscu nienarażonym na mróz ok. 9 miesięcy w zamkniętym pojemniku
----------------------	--

Dane o technice stosowania

Zużycie	ok. 800 do 1200 g/m ²
Temperatura pomieszczenia i podłoża	+15 °C do +25 °C
Wilgotność powietrza	< 75%
Sposób nakładania	jednostronnie na podłożu nadającym się do wykonania wykładzin, szpachli zębata B 11 lub B 12, w zależności od podłogi
Czas użycia	0 do ok. 25 min
Możliwość obciążenia po*	ok. 24 godzinach
Obróbka powierzchni po	ok. 24 godzinach
Ostateczna wytrzymałość po*	ok. 5 dniach

** Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza.*

Ząbki szpachli zębataj B 11



Ząbki szpachli zębataj B 12

Odpowiednie podłoża

- Chłonne posadzki mineralne.
- Uniwersalna masa szpachlowa USP 32
lub Masa szpachlowa do podłóg drewnianych HSP 34
- Gotowa zaprawa do jastrychu szybkosprawnego SES 36 lub jastrych rozptywny FES 37
- Jastrych z asfaltu lanego.
- Płyty wiórowe V 100.

Przygotowanie podłoża

- Obowiązują wymogi DIN 18 356 (Roboty parkieciarskie). Przestrzegać instrukcji TKB-1 „Klejenie parkietu”.
- Podczas robót parkieciarskich konieczne jest szczególnie staranne przygotowanie i kontrola podłoża.
- Podłoże musi być przygotowane do wykładania, czyste, suche, bez rys, mocne, nośne, bez powłok malarskich i innych pozostałości zmniejszających przyczepność. Powierzchnia nie może się pylić.
- Jastrych rozptywny anhydrytowy / na bazie siarczanu wapnia należy oszlifować, a następnie odkurzyć. Pozostałości starych gruntów, masy klejowej lub szpachlowej oraz niezwiązane powłoki powierzchniowe należy zeszlifować; następnie dokładnie odkurzyć.
- Jastrychy z asfaltu lanego muszą być mocne na powierzchni i posypane piaskiem.
- Płyty wiórowe muszą być sklejone na połączeniu 'wpust/pióro'.

Sposób użycia kleju do parkietów 1K-PU PAR 364

- Przed przystąpieniem do prac składować klej do parkietów 1K-PU PAR 364 w pomieszczeniu tak długo, aż temperatura materiału nie zrówna się z temperaturą pomieszczenia.
- Otworzyć pojemnik i usunąć osłonę z folii PE.
- Nanieść klej do parkietów 1K-PU PAR 364 za pomocą odpowiedniej szpachli zębatej równomiernie na podłoże. Nanieść tylko tyle kleju, ile można obłożyć w przeciągu czasu układania.
- Lekko posuwistym ruchem ułożyć parkiet na podłożu klejowym i dobrze dobić.
- Należy zwracać uwagę na to, aby pokryć klejem całą powierzchnię spodniej strony parkietu.
- Należy zachować odstęp od ścian min. 10 mm! Usunąć kliny odległościowe ze spoiny obrzeżnej bezpośrednio po zakończeniu układania parkietu.
- Ślady kleju na parkiecie lakierowanym należy natychmiast ścierać. Plamy należy natychmiast usuwać za pomocą alkoholu lub spirytusu.
- Narzędzia natychmiast po użyciu oczyścić za pomocą dostępnego w handlu czyszczacza PU (aceton).
- **Należy zawsze dokładnie przestrzegać specjalnych instrukcji układania danego producenta parkietu.**

Należy przestrzegać następujących zasad:

- Panele podłogowe można przyklejać wyłącznie na podłogach szpachlowanych.
- Jeśli konieczne jest zagruntowanie podłoża za pomocą Epoxi-Vorstrich VG7 (np. jako izolacja przeciwwilgociowa), nie ma potrzeby posypywania gruntu piaskiem kwarcowym przed naniesieniem kleju do parkietów 1K-PU PAR 364.
- Klej do parkietów 1K-PU PAR 364 jest wrażliwy na wilgoć i musi być przechowywany w hermetycznie zamkniętych pojemnikach. Dlatego też napoczęte pojemniki należy ponownie starannie zamknąć oraz zużyć w przeciągu możliwie krótkiego czasu.
- Świeże zabrudzenia na powierzchni drewna usuwać za pomocą dostępnego w handlu czyszczacza PU (aceton).



The Chemical Company

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Produkt szkodliwy dla zdrowia. Zawiera diizocyjanian 4,4'-difenylometanu. Przestrzegać wskazówek producenta. Podrażnia oczy, organy oddechowe i skórę. Możliwe działanie uczulające przez skórę i drogi oddechowe. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu z oczami oraz skórą. Podczas pracy używać odpowiednich rękawic ochronnych i okularów ochronnych/maski. W przypadku spożycia natychmiast skonsultować z lekarzem i pokazać opakowanie, etykietę lub niniejszą informację o produkcie.

Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

BASF Construction Chemicals Polska Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 18,60-829 Poznań

tel.: (061) 845 10 33,845 10 39

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Construction Chemicals Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 18
PL 60-829 Poznań
telefon +48 61 845 10 33, +48 61 845 10 39
faks +48 61 845 10 37
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinięcia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.
Wydanie styczeń 2007
Stan na lipiec 2005