

Klej do linoleum **LKL 334**

Informacja o produkcie 58

Zakres zastosowania

- Do podłóg we wnętrzach.
- Do przyklejania
 - linoleum w postaci rolek i płytek,
 - wykładziny korkowej.
- Nadaje się do podłóg podgrzewanych.
- Nadaje się do obciążania kółkami krzesel według normy DIN EN 12 529.

Właściwości produktu

- Bardzo niski poziom emisji, GEV-EMICODE EC 1.
- Nie zawiera rozpuszczalników zgodnie z TRGS 610; Giscodex D 1.
- Zapach neutralny.
- Dobre zdolności klejące.
- Wysoka wydajność.

Opakowania

Wiadro z tworzywa sztucznego 14-kg-
Nr art./Znak kontrolny EAN 4312/7

Dane odnośnie zastosowania/ dane techniczne	
Dane materiałowo-technologiczne	
Baza materiałowa	dyspersja żywic syntetycznych
Składniki	1-składnikowy
Gęstość	ok. 1,29 g/cm ³
Konsystencja	pastą
Barwa	jasno beżowa
Oznaczenie zgodnie z: - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) - Rozporządzeniem o cieczach palnych (VbF) - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	nie jest materiałem niebezpiecznym nie dotyczy nie jest produktem podlegającym obowiązkowi oznaczania
Pozostałe informacje: patrz Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.	
Trwałość	w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem ok. 9 miesięcy

Dane o technice zastosowania	
Zużycie	ok. 350 do 450 g/m ²
Temperatura pomieszczenia i podłoża	+18 °C do +25 °C, wzgl. wilgotność powietrza < 75 %
Sposób nakładania	jednostronnie na przygotowanym podłożu, w zależności od rodzaju spodniej strony wykładziny zastosować pacę zębatą A 1 lub A 2 (patrz ilustracja)
Czas układania*	0 do 15 minut
Obciążanie możliwe po*	ok. 24 godzinach
Ostateczne właściwości klejące po*	ok. 72 godzinach

* Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają ten czas. Wyższa wilgotność powietrza wydłuża podany czas.



Spachtelzahnung B 1



Spachtelzahnung B 2

Odpowiednie podłoża

- Nasiąkliwe posadzki mineralne.
- Mineralne masy szpachlowe PCI.

Przygotowanie podłoża

Obowiązują wymogi zgodne z normą DIN 18 365.

Podłoże musi być przygotowane do wykładania, czyste, suche, bez rys, trwałe i nośne. Nie mogą się na nim znajdować powłoki malarskie i inne pozostałości zmniejszające przyczepność. Powierzchnia nie może się pylić.

W razie potrzeby podłoże oszlifować, dokładnie odkurzyć, zagruntować. Do gruntowania i szpachlowania stosować produkty PCI.

Sposób użycia

Warunkiem bezbłędnego ułożenia jest odpowiedni klimat w pomieszczeniu z temperaturą minimum +18 °C i względną wilgotnością powietrza poniżej 75 %.

Wykładziny przed układaniem muszą być zaaklimatyzowane; w tym celu wykładzinę w rolkach należy dzień przed układaniem pociąć na pasma o długości zbliżonej do wymaganych wymiarów i w stanie zwiniętym pozostawić w pozycji stojącej do momentu przyklejania w pomieszczeniu w odpowiedniej temperaturze. W przypadku płytek z linoleum zaleca się rozpakowanie paczek na dzień przed układaniem.

Klej do linoleum LKL 334 przed użyciem dokładnie wymieszać i szpachelką zębatą nanieść równomiernie na podłoże. W ciągu podanego czasu wyklejania, wynoszącym ok. 0 do 15 minut od momentu naniesienia kleju położyć wykładzinę i docisnąć przez pocieranie lub przy pomocy walca.

Należy zwracać uwagę na to, aby pokryć klejem całą powierzchnię spodniej strony wykładziny.

Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć ciepłą wodą. Zanieczyszczone wykładziny zmywać natychmiast ciepłą wodą.

Prace wykończeniowe oraz zalecane uszczelnianie spoin przy pomocy sznura dylatacyjnego, jak również pielęgnację powierzchni należy wykonać po całkowitym wyschnięciu kleju, tj. najwcześniej po 72 godzinach.

Każdorazowo należy dokładnie przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładzin.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki odnośnie produktów dyspersyjnych

Nie dopuszczać do wyschnięcia dyspersji na skórze. Przyschniętą dyspersję usuwać wodą z mydłem. W razie niebezpieczeństwa rozpryskiwania chronić oczy. Jeżeli dyspersja dostanie się do oka, zmyć dokładnie wodą. Jeżeli podrażnienie oczu ni ustąpi w ciągu kilku minut, udać się do okulisty.

Pozostałych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Serwis architektoniczny

Zaleca się skorzystanie z porad fachowych doradców z firmy PCI. Dalszych informacji mogą państwo zasięgnąć w centralach doradczych PCI w Augsburgu, Hamm, Austrii i w Szwajcarii.

Usuwanie opróżnionych opakowań od środków PCI

Dokładnie opróżnione opakowania po środkach PCI należy usuwać zgodnie z symbolem podanym na opakowaniu. **Informację na temat kryteriów sortowania i podziału oraz aktualnych adresów odpowiednich przedsiębiorstw utylizacyjnych można zasięgnąć pod numerem telefaksu: (08 21) 59 01-2 47.**