

Euku-Öl 2 Plus HS high solid

Głębokie impregnowanie i konserwacja na bazie naturalnych olejów i wosków

- ✓ Oleje i woski stosowane w jednym procesie pracy
- ✓ Redukuje efekt sklejaną krawędzi, przystosowany do podłogi z ogrzewaniem podłogowym
- ✓ Naturalny odcień powierzchni drewna: półmat

Podłoże:

Wszystkie drewniane i pracujące podłogi, parkiety z miękkiego, twardego i egzotycznego drewna. Podłoże powinno być suche, wolne od wosku, tłuszczu, oleju i kurzu.

Impregnowanie:

Paca metalowa nierdzewna, szczotka do lakierów lub wałek z krótkim włosiem to rekomendowane narzędzia do impregnowania olejem euku-öl 2 Plus HS. W celu uzyskania optymalnej powierzchni bardzo ważne jest równomierne wyszlifowanie parkietu, zalecany papier o ziarnistości 150.

Minimalna temperatura podłogi i pomieszczenia +10°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Przy miękkim drewnie jak sosna, świerk lub jodła niewielka ilość żywicy może wypłynąć na zewnątrz, co jednocześnie opóźni czas schnięcia podłogi, względnie doprowadzi do optycznych uszkodzeń.

Rozpuszczanie:

Nie jest zalecane, UA-rozcieńczalnik **V 28**

Zastosowanie	Narzędzia	Czas schnięcia
--------------	-----------	----------------

Impregnowanie:

1 x Euku-Öl 2 Plus HS	wałek, pędzel paca metalowa	ok. 12 h
-----------------------	--------------------------------	----------

Impregnuje się poprzez smarowanie partiami lub nanoszenie za pomocą wałka (lub pacy metalowej). Nadmierną ilość zebrać rakłą gumową. Ostatecznie wetrzeć i wypolerować powierzchnię maszynowo padem beżowym.

Po wypolerowaniu padem uzyskamy jednolitą powierzchnię. Po kilku godzinach można powtórzyć proces polerowania, bez użycia oleju.

Po pełnym zaschnięciu warstwy oleju (ok. 12 godzin) można powtórzyć impregnowanie, w zależności od rodzaju drewna i jego chłonności.

Przy drugiej impregnacji wykorzystać szczotkę, pacę metalową lub wałek – mniejszą ilość oleju.

Po ok. 12 godzinach (czas schnięcia) od nałożenia 2 warstwy można ostrożnie poruszać się po powierzchni. Zaolejowaną powierzchnię nie należy w ciągu pierwszego tygodnia zmywać na mokro, przykrywać folią, papierem, itd.

Najwcześniej po **8-10 dniach (czas pełnego utwardzenia)** można położyć wykładzinę lub zastosować środki czyszczące i konserwujące.

Czas schnięcia:

Chodzi o wartości przybliżone, zależne od temperatury pomieszczenia, podłogi i od wilgotności powietrza.

Zużycie:

ok. **30-50 g/m²** w zależności od rodzaju podłogi

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia czyścić UA-rozcieńczalnikiem **V 28** lub rozcieńczalnikiem czyszczącym **V 29**.

Magazynowanie:

Magazynować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu, **12 miesięcy**.

Oznaczenia i symbole:

GefStoffV: nie podlega oznaczeniu
VbF: Klasa A II
ADR/RID: Grupa 3 cyfra 31 c
UN-Nr: 1866
Giscode: Ö 60
R-zwroty: **10** palny
S-zwroty: **51** stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
23 nie wdychać aerozolu
38 w przypadku niedostatecznego wentrowania założyć aparat chroniący drogi oddechowe

Podczas impregnowania nie pozostawiać w pomieszczeniu kwiatów ozdobnych, żywności, akwarium.

Usuwanie:

Nie wylewać do kanalizacji. Zużyte szmatki, ściereczki lub tarcze typu Pad spalić.

Czyszczenie i konserwacja:

Zgodnie z zaleceniami należy stosować **Euku-Refresher** lub **Euku-Polish (Zestaw pielęgnacyjny 2)**. Do sprzątania bieżącego stosować emulsję pielęgnacyjną **euku-pflege-emulsion**.

Skład:

Pokostowy olej z lnu, żywica alkidowa, woski i bezołowiowa sykatywa.

Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny : HK/B/1745/03/99

Przedstawiciel:
BAUTEC POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Powstańców Śl. 5
53-332 Wrocław
biuro@bautec.pl
tel/fax:071/7962602